

Aviva Ultra-Color

4060

Tintbare, premium dispersie-interieurverf voor DIY en handel

PRODUCTBESCHRIJVING

Algemeen

Tintbare, ademende, watergedragen huiskamerverf voor hoogwaardige verflagen op muren en plafonds in het interieur. Geoptimaliseerd retouchevermogen en uitstekend dekkingsvermogen met één verflaag. Het product is zeer zuinig in gebruik en gemakkelijk aan te brengen, het heeft een uitstekend dekkingsvermogen en bevat geen oplosmiddelen en weekmakers.

Speciale eigenschappen Testnormen



- **ADLER green-Label product** – getest volgens 3 categorieën: milieu, gezondheid & veiligheid en levensduur. Let ook op het duurzaamheidsgegevensblad.
- Heel diffuseerbaar conform **DIN EN 52615**
- **ÖNORM EN 13300**
Slijtvast bij natte omstandigheden: klasse 1-2 (afhankelijk van de kleur)
Glansgraad: dofmat
Maximale korrelgrootte: fijn (< 100 µm)
- **Franse verordening DEVL1104875A** voor het kenmerken van coatings voor de bouw met betrekking tot hun emissies aan vluchtige schadelijke stoffen: A+


Toepassingsgebieden



- Voor alle gekleurde verflagen op muren en plafonds in het gehele interieur.
- Bijzonder geschikt voor woonkamers, slaapkamers, kinderkamers, kantoren, ziekenhuizen, kuuroorden, scholen, enz. die snel weer in gebruik moeten worden genomen.

VERWERKING

Verwerkingsinstructies



- Roer het product voor gebruik goed door.
- Een product-, object- en kamertemperatuur van minstens + 5 °C is vereist.
De optimale verwerkingscondities liggen tussen 15 - 25 °C bij een relatieve luchtvochtigheid van 40 - 80 %.
- Breng nat-in-nat in één keer aan om aanzetten te vermijden.
- De zichtbaarheid van retouches in het oppervlak is afhankelijk van vele factoren en is daarom onvermijdelijk (BFS-gegevensblad 25).
- Overschilder geen duurzaam elastische voegkitten en afdichtprofielen (kan tot scheurvorming of verkleuring van de verflaag leiden)!
- Verwijder verfspatten direct met water.

Opbrengtechniek0-5% H₂O

Opbreng-procedure	Met de kwast opbrengen	Met de roller opbrengen	Airless met luchtondersteuning (Airmix, Aircoat, enz.)
Spuitkop (Ø mm)	-	-	0,53 - 0,63
Spuitkop (Ø Inch)	-	-	0,021 - 0,026
Spuithoek (°)	-	-	50
Spuitdruk (bar)	-	-	150 - 180
Fijnzeef	-	-	0,2 mm
Verdunner	Water		
Toevoeging van verdunner in %	0 - 5		
Verbruik ml/m ²	ca. 125 - 145	ca. 145	
Rendement per laag (m ² /l) ¹⁾	ca. 7 - 8	ca. 7	
¹⁾ Rendement incl. verdunningstoevoeging en spuitverlies			

De vorm, de toestand van de ondergrond hebben invloed op het verbruik/rendement. Nauwkeurige verbruiksgegevens kunnen alleen worden vastgesteld door eerst een proefstuk te lakken.

Droogtijden

(bij 23 °C en 50 % rel. luchtvochtigheid)



Volgende laag

na ca. 3 - 4 uur

De genoemde aantallen zijn indicatief. Het droogproces is afhankelijk van de laagdikte, temperatuur, luchtverversing en relatieve luchtvochtigheid.

Lage temperaturen en/of hoge luchtvochtigheid kunnen de droogtijd verlengen.

Gereedschap schoonmaken

Onmiddellijk na gebruik, met water en zeep

Voor het verwijderen van gedroogde lakresten adviseren wij ADLER Abbeizer Express 8313.

ONDERGROND**Soort ondergrond**

Voor absorberende minerale ondergronden zoals pleisterwerk, beton, dekvloer enz. en gipsmaterialen evenals absorberende, vast hechtende oude verflagen.

Ondergrondhoedanigheid	<p>De ondergrond moet droog, schoon, draagkrachtig, vrij van afstotende stoffen zoals vet, was, siliconen enz. en vrij van stof zijn en moet worden gecontroleerd op geschiktheid voor coating.</p> <p>Neem ÖNORM B 2230 deel 2 in acht.</p> <p>Zie ook VOB, deel C, DIN 18363, paragraaf 3; schilder- en lakwerk.</p> <p>Niet-draagkrachtige coatings moeten grondig worden verwijderd.</p>
Vorbereitung van de ondergrond	<ul style="list-style-type: none"> • Repareer kleine scheurtjes, gaten of oneffenheden met een geschikte plamuur. • Verwijder vet- of oliehoudende onzuiverheden grondig met ADLER Entfetter 80394. • Voor schone, zwak zuigende, droge en draagkrachtige ondergronden is geen voorbehandeling vereist. • Behandel aantasting door schimmel in binnenruimten met Aviva Schimmelex chlorfrei 8312 of Aviva Fungisan 8308. <p>Pleisters van mortelgroepen P II en P III Laat nieuwe pleisters drie tot vier weken onbehandeld rusten. Opnieuw gepleisterde oppervlakken moeten goed uitgehard en droog zijn, voeg indien nodig fluaten toe. Op grof poreuze, licht zandende of absorberende oppervlakken een grondlaag met Aviva Tiefengrund WV 4074.</p> <p>Gips en kant-en-klare pleisters van mortelgroepen P IV en P V Schoor eventueel aanwezige sinterhuid weg. Op grof poreuze, licht zandende of absorberende oppervlakken een grondlaag met Aviva Tiefengrund WV 4074.</p> <p>Gipskartonplaten (GKP) Schoor plamuurresten af. Een grondlaag met Aviva Tiefengrund WV 4074, 1:1 met water verdund.</p> <p>Betonnen oppervlakken met vuilafzettingen, scheidingsmiddelen of meelkorrellagen mechanisch reinigen. Op grof poreuze, licht zandende of absorberende oppervlakken een grondlaag met Aviva Tiefengrund WV 4074.</p> <p>Draagkrachtige coatings Bewerk matte, zwak absorberende coatings direct. Op grof poreuze, licht zandende of absorberende oppervlakken een grondlaag met Aviva Tiefengrund WV 4074. Glanzende of gladde ondergronden moeten worden uitgeloozd, opgeruwd of geschuurd (zoals lak- en latexondergronden, gesinterde lagen)</p> <p>Lijmverven Was grondig af en breng een grondlaag aan met Aviva Tiefengrund WV 4074.</p> <p>Vermijd glanzend opdrogen van de Aviva Tiefengrund WV 4074! Neem de bijbehorende technische gegevensbladen van de producten in acht.</p>
COATINGOPBOUW	
Grondlaag	Zie ondergrondvoorbereiding

Tussenlaag	Aviva Ultra-Color 4060 met maximaal 5 % water verdund.
-------------------	---

Aflaklaag	Aviva Ultra-Color 4060 onverdund
------------------	----------------------------------

AANWIJZINGEN VOOR DE BESTELLING

Verpakkingsformaten	1 l; 3 l; 9 l; 15 l
----------------------------	---------------------

Kleuren/glansgraden	Kleuren kunnen worden gemengd met het ADLER-kleurmengsysteem Color4you.
----------------------------	--

Color4You 

Basis W15 4060000015

Basis W30 4060000030


Basisgelb 4060050087

- Het oppervlak mag uitsluitend met materiaal met hetzelfde chargenummer worden bewerkt om te garanderen dat de kleur hetzelfde wordt.
- Voor de beoordeling van de uiteindelijke kleur is het aan te raden om een proefstuk te maken met de gekozen opbouw van de lagen op de originele ondergrond.
- Afhankelijk van het systeem kunnen briljante en intensieve kleuren een lager dekkingsvermogen hebben. Het is daarom raadzaam om bij deze kleuren een eerste laag aan te brengen met een vergelijkbare, dekkende, op W15 gebaseerde pasteltint.
- Bij donkere kleuren kan mechanische belasting tot lichte strepen (schrijfeffect) leiden. Dit is een productspecifieke eigenschap van alle matte muurverven. De productkwaliteit en functionaliteit worden daardoor niet beïnvloed.

Toevoegingsproducten	Aviva Tiefengrund WV 4074 Aviva Schimmelex chlorfrei 8312 Aviva Fungisan 8308 ADLER Abbeizer Express 8313 ADLER Entfetter 80394
-----------------------------	---

OVERIGE AANWIJZINGEN

Houdbaarheid/opslag	Minstens 2 jaar in de originele, gesloten verpakking.
----------------------------	---



Tijdens de opslag beschermen tegen vocht, rechtstreeks zonlicht, vorst en hoge temperaturen (meer dan 30 °C).

Technische gegevens	VOS-gehalte	EU-grenswaarde voor Aviva Ultra-Color (cat. A/a): 30 g/l (2010). Aviva Ultra-Color bevat < 1 g/l VOS.
----------------------------	-------------	---

GISCODE	BSW20
----------------	-------

Veiligheidstechnische informatie



Uitgebreide informatie over de veiligheid tijdens transport, opslag en gebruik, evenals over de afvoer van afval vindt u in het bijbehorende veiligheidsinformatieblad. De meest recente versie kunt u via **www.adler-lacke.com** inzien.

Alleen leeg gemaakte containers recyclen. Vloeibare materiaalresten kunnen worden afgevoerd als afval van watergedragen verven, gedroogde materiaalresten als uitgeharde verf of als huishoudelijk afval.

Vermijd bij het spuiten altijd om aerosolen uit lak in te ademen. Hiervoor zorgt het juiste gebruik van een ademhalingsbeschermingsmasker (combinatiefilter A2/P2).
